

BR10-50 耐碱特种分离卷式膜元件

性能特点

BR10-50 耐碱特种分离卷式膜元件可实现浓碱溶液中的纤维素，半纤维素，造纸纤维，及其他化合物的浓缩，也可用于碱液净化。膜元件可在强碱环境中保持高通量并稳定运行 12 个月以上。

产品规范

膜元件参数


产 品	平均流量 gpd(m ³ /d)	平均截留率 %	测试条件
BR10-50	9400 (35.4)	98.0%	1

注：24 小时运行后测平均脱盐率。单个膜元件流量可能波动范围+25%/-25%。

测试条件 1：2,000ppm MgSO₄ 溶液，操作压力 580psi，温度 25°C，pH7，15%回收率

规格参数

图 1



规格	接头	直径 英寸(cm)			包装重量 (kg)
		A	B	C	
8040	平接头	40.00 (101.6)	1.125(2.85)	7.9(20.1)	16



操作条件

- | | |
|--------------|-----------------|
| • 产品型号 | BR10-50 |
| • 最大操作压力 | 1200psi |
| • 单支膜压降 | <8psi |
| • 回收率 | 15% |
| • 最高操作温度 | 60°C |
| • 最高清洗温度 | 60°C |
| • 连续工作 PH 范围 | 3-14.0 |
| • 清洗 PH 范围 | 2-14.0 |
| • 允许最大余氯含量 | 500ppm-h |
| • 进水 | NTU <1, SDI < 5 |

贮存信息

- 在首次使用之前，所有膜元件必须在原包装的保存条件下贮存。
- 低于 0 摄氏度的运输环境可能会造成不可逆的膜损伤，高于 30 摄氏度的运输环境可能会造成膜性能衰退以及保护液变质。
- 存放在凉爽、干燥、避光的地方，保存温度在 0 °C 到 30 °C 时，最长储存时间为 6 个月。

通用信息

- 膜元件一旦润湿，必须始终保持湿润。
- 因用户没有严格遵守本规范设定的操作限制和导则造成 的实际问题，我方承诺的有限质保将失效。
- 系统长期处于停机状态，以防微生物滋长，我方建议将膜元件放入保护液静置。
- 若用户使用不兼容的化学药品和润滑剂对原件造成不当影响，需要承担相应责任。
- 单根压力容器的最大允许压降是 60 psi (4.1bar)。
- 无论何时都应该避免产品水侧产生背压，以免导致不良问题。