

BR30-50 耐碱特种分离卷式膜元件

性能特点

BR30-50 耐碱特种分离卷式膜元件可实现浓碱溶液中的纤维素，半纤维素，造纸纤维，及其他化合物的浓缩，也可用于碱液净化。膜元件可在强碱环境中保持高通量并稳定运行 12 个月以上。

产品规范

膜元件参数


产 品	平均流量	平均截留率	测试条件
	gpd(m^3/d)	%	
BR30-50	15200 (57.5)	92.0%	1

注：24 小时运行后测平均脱盐率。单个膜元件流量可能波动范围+25%/-25%。

测试条件 1：2,000ppm MgSO₄ 溶液，操作压力 580psi，温度 25°C，pH7，15%回收率

规格参数

图 1



规格	接头	直径 英寸(cm)			包装重量 (kg)
		A	B	C	
8040	平接头	40.00 (101.6)	1.125(2.85)	7.9(20.1)	16



操作条件	• 产品型号	BR30-50
	• 最大操作压力	1200psi
	• 单支膜压降	<8psi
	• 回收率	15%
	• 最高操作温度	60°C
	• 最高清洗温度	60°C
	• 连续工作 PH 范围	3-14.0
	• 清洗 PH 范围	2-14.0
	• 允许最大余氯含量	500ppm-h
	• 进水	NTU <1, SDI < 5

贮存信息	• 在首次使用之前，所有膜元件必须在原包装的保存条件下贮存。
	• 低于 0 摄氏度的运输环境可能会造成不可逆的膜损伤，高于 30 摄氏度的运输环境可能会造成膜性能衰退以及保护液变质。
	• 存放在凉爽、干燥、避光的地方，保存温度在 0 °C 到 30 °C 时，最长储存时间为 6 个月。

通用信息	• 膜元件一旦润湿，必须始终保持湿润。
	• 因用户没有严格遵守本规范设定的操作限制和导则造成 的实际问题，我方承诺的有限质保将失效。
	• 系统长期处于停机状态，以防微生物滋长，我方建议将膜元件放入保护液静置。
	• 若用户使用不兼容的化学药品和润滑剂对原件造成不当影响，需要承担相应责任。
	• 单根压力容器的最大允许压降是 60 psi (4.1bar)。
	• 无论何时都应该避免产品水侧产生背压，以免导致不良问题。